Guía de selección

- Autoclavable hasta 121 °C.
- Autoclavable hasta 134 °C.
- Compatible con bombas peristálticas.
- Compatible con bombas de vacío.
- Amplio espectro de resistencia química.
- Sin compuestos de origen animal.
- Sin ftalatos ni bisfenoles.
- Apto para el contacto con alimentos.
- No hemolítico (según ISO 10993-4).
- No citotóxico (según ISO 10993-4).

Tubos de silicona trenzados Technosil & Technosil DB



Modelo	Technosil	Technosil DB
Material	Silicona	Silicona
Trenzado	Poliéster; simple	Poliéster; doble
Apariencia	Translúcido	Translúcido/exterior blanco
Temperatura de uso:	- 60 a + 180 °C	

Según el modelo

Tubos Technosil

Trenzado simple en la masa del tubo para una mayor resistencia a la presión

Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
823551	6,35	13,2	3,4	20	NC -
823552	7,93	15	3,5	20	NC -
823553	9,52	16,6	3,5	20	NC -
823554	12,7	20,3	3,8	20	NC -
823555	15,87	24,5	4,3	20	NC -
823556	19,05	27,9	4,4	20	NC -
823557	22,22	31,3	4,5	20	NC -
823558	25,4	34,5	4,5	20	NC -
823559	31,75	40,8	4,5	20	NC -

Tubos Technosil DB

Doble trenzado en la masa y en la superficie interior del tubo para una mayor resistencia a la presión y al vacío

Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
823560	6,35	13,2	3,4	20	NC -
823561	7,93	15	3,5	20	NC -
823562	9,52	16,6	3,5	20	NC -
823563	12,7	20,3	3,8	20	NC -
823564	15,87	24,5	4,3	20	NC -
823565	19,05	27,9	4,4	20	NC -
823566	22,22	31,3	4,5	20	NC -
823567	25,4	34,5	4,5	20	NC -
823568	31,75	40,8	4,5	20	NC -

Tubos de silicona Silclear



Material	Silicona
Apariencia	Translúcido
Dureza shore A	58
Temperatura de uso:	- 60 a + 200 °C

Grado médico
Se entrega con certificado de conformidad

Ref.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Gr. pared (mm)	Longitud (m)	€
910601	2	4	1	25	NC -
910603	4,8	9,5	2,35	15	NC -
910604	6,4	9,5	1,55	15	NC -
910605	6,4	12,7	3,15	15	NC -
910606	12,7	19,05	3,175	15	NC -