



SHIELDskin XTREME™

A REVOLUTION IN GLOVE TECHNOLOGY

DI+

CONTRÔLE DE LA
CONTAMINATION
ÉLEVÉ

INFORMATIONS TECHNIQUES

SHIELDskin XTREME™
Bright Latex 300 DI+



- ⇒ Gant de salle propre, en latex naturel, non poudré, ambidextre, manchette standard (300 mm / 11.8"), triple lavage à l'eau déionisée, non stérile.
- ⇒ Equipement de Protection Individuelle de catégorie III (EPI - Conception complexe) conforme au règlement (UE) 2016/425.
- ⇒ Dispositif Médical de Classe 1 (DM) conforme à la Directive 93/42/CEE.
- ⇒ Parfaitement conforme aux dernières normes UE en vigueur pour les EPI gants de protection contre les produits chimiques, les micro-organismes et les virus.

DESCRIPTION

FORMULATION	Latex naturel (Hevea Brasiliensis).
DESIGN	Couleur naturelle, ambidextre, manchette à bord roulé, complètement texturé.
EMBALLAGE	100 gants par sachet PE - 10 sachets PE par sac PE dans un carton.

TAILLES

	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
CODES	69 5651	69 5652	69 5653	69 5654	69 5655	69 5656


NORMES

ENREGISTREMENT CE	EPI de catégorie III (Conception complexe) - Règlement (UE) 2016/425. Personne notifiée No 0598 : SGS Fimko Oy, Helsinki - FINLANDE. DM Classe 1 - Directive 93/42/CEE.
NORMES EPI UE	EN 420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 374-2:2014, ISO 374-4:2013, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 et ISO 16604:2004 Procédure B.
NORMES DM UE	EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 et EN 455-4:2009.
NORMES US	ASTM D3767-03 (2014), ASTM D573-04 (2015), ASTM D412-16, ASTM D5712-15 et IEST-RP-CC005.4 (2013).
AUTRES STANDARDS	ISO 10993-10:2010.

QUALITÉ

ASSURANCE QUALITÉ	Gestion de la production conforme aux normes ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016.
TECHNOLOGIE	Simple barrière de protection uniSHIELD™ pour un compromis idéal entre confort et protection. Compatible environnements stériles grâce à son emballage sans papier et les multiple lavages du gant post production (triple lavage eau DI).

DOCUMENTATION

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	Ces documents sont téléchargeables librement depuis la page produit sur notre site internet www.shieldscientific.com .	
ATTESTATION D'EXAMEN UE	Pour un accès rapide, scannez le QR code.	
NOTICE PRODUIT		
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ	Pour obtenir un CoC ou un CoI, un enregistrement est requis. Merci de nous contacter à info@shieldscientific.com ou directement auprès de votre contact commercial.	

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES



ÉPAISSEUR NOMINALE		mm ¹	mil	Norme
⇒	Doigt	0.20	7.9	ASTM D3767-03 (2014)
⇒	Paume	0.18	7.1	
⇒	Manchette	0.10	3.9	

¹Épaisseur (+/- 0.03 mm)

LONGUEUR		Minimum	Typique	Norme
⇒	Du bout du majeur au bord de la manchette	≥ 300 mm / 11.8"	305 mm / 12"	EN 420:2003+A1:2009

PROPRIÉTÉS DE RÉSISTANCE	Rupture (spéc.)	Élongation maximum (spéc.)	Rupture (typique)	Norme
⇒ Avant vieillissement	≥ 9.0N	18 Mpa	≥ 700%	EN 455-2:2015 ASTM D573-04 (2015) & ASTM D412-16
⇒ Après vieillissement	≥ 6.0N	14 Mpa	≥ 500%	

ABSENCE DE MICRO-TROU		Niveau de performance	Norme
⇒	Niveau de qualité acceptable (AQL)	< 1.5 ² – Niveau 2	EN 374-2:2014 EN 455-1:2000

²AQL défini par la norme ISO 2859-1:1999 pour échantillonnage par attribut.

RISQUES	Description	Norme
MICRO-ORGANISMES	Test de remplissage à l'eau - 1000 ml. Niveau de performance 2, AQL < 1.5 (inspection G1).	EN 374-2:2014
VIRUS	Test de pénétration virale utilisant le bactériophage Phi-X174 conformément à la norme ISO 16604:2004 Procédure B.	ISO 374-5:2016
PRODUITS CHIMIQUES	<u>Performance</u> : Type B (KPT). <u>Perméation</u> : Largement testé. Guide de résistance chimique consultable sur www.shieldscientific.com . <u>Dégradation</u> : Testé pour la détermination de la résistance à la dégradation par les produits chimiques.	ISO 374-1:2016+A1:2018 EN 16523-1:2015+A1:2018 EN 374-4:2013

CARACTÉRISTIQUES DE PROPRETÉ

PARTICULES	Spécification	Valeur Typique	Méthode de Test
Particules/cm ² ≥ 0.5µm	<1 200 particules	1 000 particules	IEST-RP-CC005.4

EXTRACTIBLES (ION)	Spécification (µg/cm ²)	Valeur Typique (µg/cm ²)	Méthode de Test
Ammonium (NH ₄)	0.050	0.015	IEST-RP-CC005.4
Bromide (Br)	0.030	<0.008	
Calcium (Ca)	0.100	0.080	
Chloride (Cl)	0.750	0.370	
Fluoride (F)	0.010	<0.008	
Magnesium (Mg)	0.010	<0.008	
Nitrate (NO ₃)	0.400	0.250	
Nitrite (NO ₂)	0.050	<0.008	
Phosphate (PO ₄)	0.050	<0.008	
Potassium (K)	0.050	0.020	
Sodium (Na)	0.050	0.020	
Sulphate (SO ₄)	0.100	0.035	

TESTS	Description	Méthode de Test
NVR	Maximum 30 mg/g.	IEST-RP-CC005.4
FTIR	Niveau indétectable de silicone, amide et DOP.	IEST-RP-CC005.4

ALLERGIES	
BIO-COMPATIBILITÉ	Démontrée par le test d'irritation et de sensibilisation cutanée conformément à la norme ISO 10993-10:2010.
ACCÉLÉRATEURS	Sans Thiurames et Thiazoles. Ces accélérateurs de vulcanisation sont exclus du processus de fabrication.
ALLERGÈNES CHIMIQUES	Indétectables en utilisant la méthode d'extraction en solution aqueuse (Phosphate buffered solution) et la méthode de test d'analyse quantitative haute performance par chromatographie (HPLC).
PROTÉINES DE LATEX	≤ 50 µg/g par la Méthode Lowry modifiée (EN 455-3:2015/ASTM D5712-15). Typique : ≤30µg/g par la Méthode Lowry modifiée.



Dr. Willem Dreeslaan 1 • 6721 ND Bennekom • The Netherlands
Phone +31 (0)317 700 202 • Fax +31 (0)318 503 742
E-mail: Info@shieldsscientific.com

WWW.SHIELDSCIENTIFIC.COM