Buntclean

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Souple et doux
- ✓ Pauvre en peluche
- ✓ Ne raye pas
- ✓ Sans liant
- ✓ Résiste aux acides et solvants
- ✓ Usage multiple
- ✓ Solide et absorbant
- ✓ Certificat contact alimentaire

APPLICATIONS



AUTOMOBILE | MÉDICAL | ALIMENTAIRE | INDUSTRIE



PHARMACIE ET COSMÉTIQUE | IMPRESSION

EMBALLAGE



BOBINE | PLIÉ EN Z | ENCHEVÊTRÉ | PLIÉ EN N

DONNÉES TECHNIQUES

MÉTHODE DE PRODUCTION	Hydrojet	
COMPOSITION	Viscose 70% Polyester 30%	
COULEUR	Bleu, jaune, rouge ou vert	
POIDS	± 65 g/m² (±5%)	ISO 9073-1
ÉPAISSEUR	± 0.75 mm	ISO 9073-2
RÉSISTANCE À LA RUPTURE À SEC	≥ 60 N/5cm (MD) ≥ 65 N/5cm (CD)	ISO 9073-3
ÉLONGATION À SEC	≥ 30% (MD) ≥ 40% (CD)	ISO 9073-3
CAPACITÉ D'ABSORPTION	≥ 700%	WSP 010.1.R3
VITESSE D'ABSORPTION	≤ 5 sec.	WSP 010.1.R3

STOCKAGE



TENIR À L'ÉCART DE LIQUIDES | À SEC ET À L'ABRI DU GEL | SANS POUSSIÈRES

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

ECOLINE

Let's clear it up!

ISO 9001:2015 CERTIFIED

18/05/2026_FR

www.ecoline.be