FICHE TECHNIQUE

GRADE QL03

DESIGNATION

- Papier filtre qualitatif moyen
- Matière : linters de coton, cellulose
- Liant : résine agréée FDA

APPLICATIONS

- Travaux analytiques pour :
  - Industrie chimique
  - Industrie agroalimentaire
  - Industrie des boissons
  - Analyses atmosphériques
  - Huiles essentielles et industrielles
  - Acétate et dioxyde de plomb, carbonate de lithium, phosphate ammoniacé de magnésie, chromate de baryte et de plomb, l'oxalate de chaux…

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES	VALEURS	UNITE	NORMES
Poids	87	g/m²	DIN 53104
Épaisseur	0.18	mm	
Porosité	8-12	µm	
Vitesse de filtration	50	sec.	DIN 53137
Résistance à l'éclatement	>30	kg/cm²	
Taux de cendres	0.06	%	DIN 53138

DONNEES COMMERCIALES

Disponible en :

- Feuilles : F
- Disques à plat : A
- Disques plissés : P

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

filtraTECH | +33 (0)2 38 54 52 50 | sales@filtratech.fr
www.filtratech.fr

TECHNICAL DATA

GRADE QL03

DESCRIPTION

- Medium quality filter paper
- Material: cotton linters, cellulose
- Binder: FDA approved resin

APPLICATIONS

- Most commonly used grade for analytical works for:
  - Chemical industry
  - Food industry
  - Beverage industry
  - Atmospheric analysis
  - Essential and industrial oils
  - Lead acetate and dioxide, lithium carbonate, ammoniac phosphate of magnesia, baryte and lead chromate, lime oxalate...

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHARACTERISTICS	VALUES	UNITS	STANDARDS
Weight	87	g/m²	DIN 53104
Thickness	0.18	mm	
Pore size	8-12	µm	
Filtration speed	50	sec.	DIN 53137
Bursting strength	>30	kg/cm²	
Ash rate	0.06	%	DIN 53138

SALES INFORMATION

Available in:

- Sheets: F
- Plain discs: A
- Folded discs: P

DOMINIQUE DUTSCHER SAS