Certified Quality Management System

GOSSELIN™ A Corning Brand

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN : ASA FORMA L CURBADA PS BAL148, 5 CA
JAS X 24 BOLSA ZIP

Caractéristiques techniques

- **Temperatura de uso del secondario cuerpo**
  N/A
- **Materia y color delaccesorio**
  N/A
- **Altura**
  0.00
- **Longitud**
  148.00
- **Diámetro**
  0.00
- **Color del cuerpo secundario**
  N/A
- **Material del cuerpo secundario**
  N/A
- **Materia del cuerpo terciario**
  N/A
- **Resistencia física (duro, frágil ...)**
  Duro, frágil
- **Temperatura de uso del cuerpo principal**
  -40°C/+65°C
- **Autoclave del cuerpo principal**
  N/A

Conditionnement

- **Condiciones de almacenamiento (° C)**
  Temperatura ambiente (de 15 hasta 30°C)
- **Cantidad por caja**
  6000

Références normatives

- **Ausencia de metales pesados**
  Materia conforme a la directiva CE 94/62
- **Alimentaridad**
  Materia conforme al reglamento n° 1935/2004
- **Basado en la norma ISO 11137**
  N/A
- **Caducidad**
  3 año(s)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Gosselin SAS - 123 Route de Caestre - 59529 Hazebrouck Cedex - France
t +33 328-419-303 - f +33 328-495-692 - communication@gosselin.eu

ESTERIL SAL 10-3

Précaution d'utilisation

- **Uso único**
- **Temperatura Negativa**
  N/A

Domaines d'application

- **Industrias**
- **Medio Ambiente**
- **Microbiología**
- **Industria lechera**

Disponibilité produit

- **EMEA**
- **NA**
- **AP**
- **LA**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Gosselin SAS - 123 Route de Caestre - 59529 Hazebrouck Cedex - France
t +33 328-419-303 - f +33 328-495-692 - communication@gosselin.eu