LOT N° :
Dernière modification le 26/12/2014

Créé en juin 2003
Indice 4

DESIGNATION : **MICROPURE AP**

REFERENCES : **ES24**

D73-02-FT
ES24
26/12/2014
Version 1/1
Page 1/1



APPLICATIONS / SPÉCIFICITÉS
Essuyage multi-usage pour les salles blanches de classe 10 000 ou 100 000 (nettoyage du matériel, des paillasses…) Fort pouvoir d'absorption et de rétention Faible génération de particules Packaging facile à ouvrir, exempt de contamination
DIMENSIONS
22,4 x 22,4 cm
PRESENTATION DU MODELE
Formats à plat conditionnés en double emballage
COLORIS
Blanc

CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE	*(*Valeurs indicatives)*
• Nature • Grammage *Selon la méthode de test ERT 40.3-90*	45 % polyester / 55 % ouate de cellulose 68 g/m²
ABSORPTION D'EAU	*(*Valeurs indicatives)*
• Capacité d'absorption Intrinsèque Extrinsèque *Selon la méthode de test INDA IST 10.2-98*	 4,27 ml/g 290 ml/m²
• Taux d'absorption Intrinsèque Extrinsèque *Selon la méthode de test INDA IST 10.2-95*	 34,0 ml/g/s 2300 ml/m²/s
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	*(*Valeurs indicatives)*
• Résistance à la traction par la méthode d'arrachement Sens machine Sens travers *Selon la méthode de test ASTM D5034* • Allongement à la rupture Sens machine Sens travers *Selon la méthode de test ASTM D5034*	 156 N 89 N 24 % 75 %

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

SEGETEX - EIF
26 Bd Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry sur Seine – France
Téléphone : +33.1.56.20.60.00 – Fax : +33.1.56.20.60.05
www.segetex-eif.com

LOT N° :
Dernière modification le 26/12/2014

Créé en juin 2003
Indice 4

PARTICULES	*(*Valeurs indicatives)*
• Particules > 0,5 µm Humide *Selon la méthode de test IES RP CC 004.2 sec. 5.1 (Agitation biaxiale)* Humide *Selon la méthode de test IES RP CC 004.2 sec. 5.1 (Tension mécanique proche de zéro)* *Sec* *Selon la méthode de test INDA IST 160.1-92 (Gelbo)* • Particules extractibles dans l'eau *Selon la méthode de test IES RP CC 004.2 sec. 6.1*	80 millions de particules/m² 12 millions de particules/m² 45 000 particules/ft^3 0,1 %
IONS	*(*Valeurs indicatives)*
• Sodium • Fer • Magnésium • Potassium • Calcium *Selon la méthode de test IES RP CC 004.2 sec. 6.2*	9,618 ppm < 2,4 ppm 69 ppm 9 ppm 330 ppm

CONDITIONNEMENT	**DIMENSIONS**	**POIDS**
Carton de 6000 (20 sachets de 300 formats)	71 x 50 x 45 cm	21 kg
Palette de 6 cartons		

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

SEGETEX - EIF
26 Bd Paul Vaillant-Couturier – 94200 Ivry sur Seine – France
Téléphone : +33.1.56.20.60.00 – Fax : +33.1.56.20.60.05
www.segetex-eif.com